

Ytong Gipspuds

Brugsanvisning

Indvendig spartel/tyndpuds til påføring på plane, mineralske overflader, særligt porebeton. Ikke egnet til vådrum, anvend i stedet Ytong Cementspartel.

Forbehandling af underlag

Alle underlag skal være rengjorte og fri for rester der reducerer vedhæftningsevnen. For pudslag under 6 mm skal underlaget altid fugtes.

Bearbejdningsanvisning

- En sæk à 25 kg blandes med ca. 15 liter vand i en ren plastbalje. Blandes med elektrisk røreværk til en bearbejdningsklar, klumpfri konsistens.
- Eventuelle hjørneskinner, der passer til lagtykkelsen monteres.
- Påfør puds maskinelt eller manuelt, og træk plant på alle ledder med pudsebræt.
- Efter påføring af pudsens glattes overfladen våd med et glittebræt af stål.
- Bearbejdning og tørring skal ske ved temperaturer over 3°C.
- Minimum lagtykkelse ca. 4 mm.
- Materialeforbruget er ca. 1 kg / mm lagtykkelse / m².
- Tørretid ca. 1 dag pr. 1 mm lagtykkelse, afhængigt af temperatur og luftfugtighed.
- Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

Opbevaring

Opbevares tørt og beskyttet mod fugt. Holdbar i original emballage, indtil 6 måneder efter datomærkning på pose.

Sikkerhedsinstruktion

Produktet indeholder gips og kalk og reagerer stærkt med fugt. Undgå at få på huden og i øjnene. Rens grundigt med vand ved hud- og øjenkontakt. Søg læge ved øjenkontakt.

Produktinformation

Leveres i sække à 25 kg, benævnes Glättputz. Farve: Naturhvid.

For yderligere information:

Se sikkerhedsdatablad på www.ytong.dk

