

# Multipor Finpuds

## Brugsanvisning / Teknisk data

Multipor Finpuds til indendørs brug i forbindelse med udfyldning af huller eller dækkende spartling af kalkpuds. Som afsluttende lag på Multipor Letmørtel.

### Produktsammensætning

Multipor Finpuds består af kalkhydrat med lav tilsætning af hvidt cement og fint kalkstensmel.

### Bearbejdningsanvisning

Underlaget skal have en god bæreevne og være rent og ensartet udtørret. Frisk underpuds skal være fuldstændig størknet. Stærkt sugende underlag skal fugtes på forhånd, glatte betonoverflader skal forbehandles med en egnet primer.

Posens indhold blandes med ca. 8-9 liter rent vand og røres sammen ved hjælp af en boremaskine med piskeris, indtil blandingen er fri for klumper og har opnået den ønskede konsistens. Multipor Finpuds kan påføres i én arbejdsgang med 4 mm tandspartel på hele underlaget til en lagtykkelse på max. 2 mm. Efter størkning – men inden tørring kan der spartles der efter med frisk materiale, så overfladen står helt skarpt.

Blandet materiale skal anvendes inden for 2 timer. Du må ikke fortsætte med at anvende materiale, som allerede er tyknet. Beskyttes mod for hurtig udtørring f.eks. ved efterfugtning og forsigtig opvarmning. Efterfølgende maling må først påføres efter fuldstændig udtørring.

### Sikkerhedsanvisning

Multipor Finpuds indeholder kalk og reagerer derfor alkalisk med fugt.

- Forårsager hudirritation
- Forårsager alvorlig øjenskade
- Kan forårsage irritation af luftvejene.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå indånding af støv.
- Kun til godt ventilerede rum.
- Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

### Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Søg straks lægehjælp.

### Ved indånding:

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at personen hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

### Ved kontakt med huden:

Vask med rigeligt vand og sæbe.

I tilfælde af hudirritation: Søg lægehjælp.



### For yderligere information:

Se sikkerhedsdatablad på [www.ytong.dk](http://www.ytong.dk)

**Xella Danmark A/S** Lysholt Allé 11 DK-7100 Vejle, Tel: +45 75 89 50 66, [www.ytong.dk](http://www.ytong.dk)

# Multipor Finpuds

## Brugsanvisning / Teknisk data

Multipor Finpuds til indendørs brug i forbindelse med udfyldning af huller eller dækkende spartling af kalkpuds.

### Bemærk venligst

Må ikke forarbejdes ved luft- og materialetemperaturer under + 5 °C samt ved forventet nattefrost. Rengør beholdere og redskaber umiddelbart efter brug. Afdæk og sæt malertape på kritiske områder (glas, keramik, træ, metal etc.) inden forarbejdning. Må ikke blandes med andre produkter.

### Bortskaffelse

Kun tomme sække (uden smulder) må afleveres til genbrug. Hærdede materialerester skal bortskaffes som byggeaffald.

### Kvalitetskontrol

Alle Multiporprodukter overvåges løbende i eget laboratorium af en intern og ekstern kontrolinstans. De ovennævnte oplysninger er vejledende og baseret på den bedste aktuelle viden. Ethvert ansvar for den generelle gyldighed af de enkelte anbefalinger skal dog vurderes, da underlagenes forskellige beskaffenhed altid kræver en afvejning i henhold til fagligt og håndværksmæssigt korrekte forhold. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer skal altid overholdes. Du er velkommen til at kontakte Xellas tekniske rådgivning, hvis du har yderligere tekniske spørgsmål.

### Tekniske data

Tilsætning af vand pr. sæk	ca. 8-9 liter
Materialeforbrug ved 2 mm lagtykkelse	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>
Kornstørrelse	0 - 0,3 mm
Klasse for trykfasthed	CS 1 ifølge DS EN 998-1
Kapillær, vandoptagelse	W 0
Varmeledningsevne $\lambda$	0,89 W/mK
Diffusionsmodstandstal	$\mu < 25$
Opbevaring	Tørt på palle, 6 måneder
Leveringsform	20 kg pr. sæk

### For yderligere information:

Se sikkerhedsdatablad på [www.ytong.dk](http://www.ytong.dk)

**Xella Danmark A/S** Lysholt Allé 11 DK-7100 Vejle, Tel: +45 75 89 50 66, [www.ytong.dk](http://www.ytong.dk)