


## DB-Silka Winter Skandinavien

 <b>0785</b>	Brandverhalten: Klasse A 1
	Druckfestigkeit: Kategorie M 10
	Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): $> 0,3 \text{ N/mm}^2$ Tabellenwert
<b>Fels-Werke GmbH</b> Geheimrat-Ebert-Str. 12 D-38640 Goslar 05 0785-CPD-21-170-05	Wasseraufnahme: NPD
	Gesteinskörnungen (Größtkorn): $< 1,0 \text{ mm}$
<b>EN 998-2:2010</b> Dünnbettmörtel T nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, auf Wänden, Pfeilern und Trennwänden	Korrigierbarkeitszeit: $> 7 \text{ min}$
	Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ : 15 / 35 Tabellenwert nach EN 1745
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$ : $\leq 0,61 / (\text{m} \cdot \text{K})$ für P=50% $\leq 0,66 / (\text{m} \cdot \text{K})$ für P=90% Tabellenwert nach EN 1745
	Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand): Beurteilung nach den am vorgesehenen Verwendungsort des Mörtels geltenden Bestimmungen

